

Vinilo Autoadhesivo

Base Gris LC3200



Descripción:

Película: Película de PVC brillante / Mate de 80 micrones

Adhesivo: Pegamento gris permanente

Liner: Papel PEK blanco de 120 g/m² con revestimiento de PE y silicona en una cara.

Ancho: 1.06/1.27/1.37/1.52m

Características:

1. Excelente imprimibilidad y manejo.
2. Buena estabilidad dimensional después de la aplicación.
3. Fácil aplicación a una amplia variedad de sustratos.

Aplicaciones:

Vallas publicitarias, publicidad exterior, publicidad interior, fines promocionales, exhibición.

Datos Técnicos:

Condición de prueba: Temperatura interior 23 ± 2 °C; Humedad relativa 50 ± 5 %; Uso Placa de aluminio, vidrio y acero como material base para las pruebas

Término de Prueba	Unid.	Método de prueba	Promedio
Espesor PVC	Micrón	GB/T6672-2001	80±10
Forro de peso	gramos/m ²	GB4669-1995	120±10
Peso-producto terminado	gramos/m ²	GB4669-1995	250±20
Índice de brillo 60°	%	GB8807-88	≥60
Adhesión inicial	N/25mm	FTM 9	≥5
24h, pelado a 180°	N/25mm	FTM 1	≥9
Estabilidad dimensional MD	milímetros	FTM 14	≤1.5
CD de estabilidad dimensional	milímetros	FTM 14	≤1.0
Resistencia a la tracción MD	N/25mm	GB/T1040.1-2006	≥40
CD de resistencia a la tracción	N/25mm	GB/T1040.1-2006	≥30
Temperatura de construcción	°C		20±10°C
Temperatura aplicable	°C		-20 ~ +70

- Todos los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Métodos de Impresión:

Tinta Latex, tinta solvente, tinta ecosolvente y UV.

Condición de almacenamiento:

Todos los productos LOVE CAR siempre deben almacenarse en el embalaje original y con el materiales de protección originales, preferiblemente almacenados herméticamente, no más de 6 capas si se almacena horizontalmente.

No exponer a la luz solar directa ni a fuentes de calor. La vida útil será de un año con una temperatura de 25°C ± 5°C y humedad relativa de 50 ±15%.



Vinilo Autoadhesivo

Base Gris LC3200



Entorno de producción y aplicación:

Entorno de producción: temperatura de 25 ± 5 °C, humedad relativa de $50\% \pm 10\%$, ambiente limpio y libre de polvo y sin materias en suspensión. Por favor mueva los materiales al entorno de impresión 24 horas antes.

Impresión, prueba de impresión antes de usar y deja suficientes márgenes de borde cuando impresión.

Ambiente de aplicación: Temperatura de 20 ± 10 °C, humedad relativa de $50 \pm 10\%$; Pegar sobre una superficie plana, lisa y limpia sin polvo flotante ni desprendimiento. Es necesario tomar más de 2 horas de mantenimiento antes de laminar.

Condición de Garantía:

1. **Vida útil de un año:** Almacenado en condiciones adecuadas, preferiblemente úselo dentro de los seis meses.

El rango de calidad es solo para la adsorción de tinta, otros parámetros físicos son sólo como referencia.

2. **Plazo de persecución de un año:** Desde la fecha de fabricación del producto, no aceptación de producto vencido.

Observación Importante:

La información mencionada en esta hoja de datos del producto se basa en pruebas que fueron ejecutados por LOVE CAR, y que consideramos confiables.

Una humedad del ambiente superior al 70% en diferentes distritos disminuirá el resultado de la impresión.

Este producto SAV tiene pegamento permanente y tiene la posibilidad de dejar residuos.

Goma con diferente sustrato y periodo de pegado. Aconsejamos utilizar el mismo lote .



📞 011.5353.5050 📞 011.2861.1660 📺 /graphiczoneok

✉️ ventas@graphic-zone.com.ar 🌐 WWW.GRAPHIC-ZONE.COM.AR